

FOLII IMPRIMABILE SERIGRAFIC

Produce	Temperatura de transfer	Timpul de transfer	Presiunea	Temperatura de spălare	Suportul	Recomandări
Flexprint	160-165° C	15-20 secunde	Medie	Maxim 80° C	Suportul se îndepărtează după imprimare. Transferul termic se face cu ajutorul hârtiei siliconate.	Pentru materiale textile din bumbac, poliester, lycra și amestecuri din poliester cu bumbac.
Flockprint	160-165° C	10-15 secunde	Medie	Maxim 60° C	Suportul se îndepărtează după imprimare. Transferul termic se face cu ajutorul hârtiei siliconate.	Pentru materiale textile din bumbac, poliester, lycra și amestecuri din poliester cu bumbac.